

**TABELA DE COMPATIBILIDADE**

	<u>Nitrílica</u>	<u>Etileno/Propileno</u>	<u>Neoprene</u>	<u>Silicone</u>	<u>Fluorelastômero</u>
<b>FLUIDOS</b>	<b>NBR</b>	<b>EPDM</b>	<b>NEO - CR</b>	<b>SIL - MS</b>	<b>VITON - VTN</b>
Acetileno	APLICÁVEL	APLICÁVEL	RAZOÁVEL	RAZOÁVEL	APLICÁVEL
Acetona	NÃO APLICÁVEL	APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	ESTÁTICO	NÃO APLICÁVEL
Ácido Acético Glacial	RAZOÁVEL	APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	RAZOÁVEL	NÃO APLICÁVEL
Ácido Clorídrico frio	RAZOÁVEL	APLICÁVEL	RAZOÁVEL	ESTÁTICO	APLICÁVEL
Ácido Esteórico	APLICÁVEL	RAZOÁVEL	RAZOÁVEL	ESTÁTICO	*****
Ácido Fosfórico frio	ESTÁTICO	APLICÁVEL	RAZOÁVEL	RAZOÁVEL	APLICÁVEL
Ácido Fosfórico 70 °C	NÃO APLICÁVEL	APLICÁVEL	ESTÁTICO	NÃO APLICÁVEL	APLICÁVEL
Ácido Nítrico (3 mol até 70 °C)	NÃO APLICÁVEL	RAZOÁVEL	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	ESTÁTICO
Ácido Sulfúrico (conc. T.A)	NÃO APLICÁVEL	RAZOÁVEL	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	ESTÁTICO
Ácido Sulfúrico (3 mol até 70 °C)	ESTÁTICO	RAZOÁVEL	ESTÁTICO	ESTÁTICO	APLICÁVEL
Água Oxigenada	RAZOÁVEL	APLICÁVEL	APLICÁVEL	APLICÁVEL	APLICÁVEL
Álcool Etilíco	APLICÁVEL	APLICÁVEL	APLICÁVEL	APLICÁVEL	ESTÁTICO
Álcool Isopropílico	RAZOÁVEL	APLICÁVEL	RAZOÁVEL	RAZOÁVEL	APLICÁVEL
Álcool Metílico	APLICÁVEL	APLICÁVEL	APLICÁVEL	APLICÁVEL	APLICÁVEL
Amoníaco Líquido	RAZOÁVEL	APLICÁVEL	APLICÁVEL	ESTÁTICO	NÃO APLICÁVEL
Asfalto	RAZOÁVEL	NÃO APLICÁVEL	RAZOÁVEL	NÃO APLICÁVEL	APLICÁVEL
ASTM 1	APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	APLICÁVEL	APLICÁVEL	APLICÁVEL
ASTM 2	APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	RAZOÁVEL	NÃO APLICÁVEL	APLICÁVEL
ASTM 3	APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	APLICÁVEL
ASTM Fuel A	APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	RAZOÁVEL	NÃO APLICÁVEL	APLICÁVEL
ASTM Fuel B	APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	APLICÁVEL
ASTM Fuel C	RAZOÁVEL	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	APLICÁVEL
Benzina	APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	ESTÁTICO	NÃO APLICÁVEL	APLICÁVEL
Bissulfeto de Carbono	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	APLICÁVEL
Butano	APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	APLICÁVEL
Cloreto de Potássio, aquoso	APLICÁVEL	APLICÁVEL	APLICÁVEL	APLICÁVEL	APLICÁVEL

Cromeação, solução p/	NÃO APLICÁVEL	RAZOÁVEL	NÃO APLICÁVEL	ESTÁTICO	APLICÁVEL
Detergente, solução aquosa de	APLICÁVEL	APLICÁVEL	RAZOÁVEL	APLICÁVEL	APLICÁVEL
Di-Isobutileno	RAZOÁVEL	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	APLICÁVEL
Diocitilftalate	NÃO APLICÁVEL	RAZOÁVEL	NÃO APLICÁVEL	ESTÁTICO	RAZOÁVEL
Enxofre	NÃO APLICÁVEL	APLICÁVEL	APLICÁVEL	ESTÁTICO	APLICÁVEL
Epoxi, resina de	NÃO APLICÁVEL	APLICÁVEL	APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL
Etileno Glicol	APLICÁVEL	APLICÁVEL	APLICÁVEL	APLICÁVEL	APLICÁVEL
Fenol	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	APLICÁVEL
Fluido de Freio	ESTÁTICO	APLICÁVEL	RAZOÁVEL	ESTÁTICO	NÃO APLICÁVEL
Fluido p/ Transmissão Automática	APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	RAZOÁVEL	RAZOÁVEL	APLICÁVEL
Fluido Revelador p/ Foto	APLICÁVEL	RAZOÁVEL	APLICÁVEL	APLICÁVEL	APLICÁVEL
Gás Liquefeito de Petróleo	APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	RAZOÁVEL	NÃO APLICÁVEL	APLICÁVEL
Gás Natural	APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	RAZOÁVEL	APLICÁVEL	APLICÁVEL
Gasolina	RAZOÁVEL	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	APLICÁVEL
Glicerina	APLICÁVEL	APLICÁVEL	APLICÁVEL	APLICÁVEL	APLICÁVEL
Graxa a base de Petróleo	APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	RAZOÁVEL	ESTÁTICO	APLICÁVEL
Graxa Silicone	APLICÁVEL	APLICÁVEL	APLICÁVEL	ESTÁTICO	APLICÁVEL
Hidróxido de Amonia	RAZOÁVEL	APLICÁVEL	RAZOÁVEL	RAZOÁVEL	RAZOÁVEL
Hipoclorito de Cálcio aquoso	RAZOÁVEL	APLICÁVEL	RAZOÁVEL	RAZOÁVEL	APLICÁVEL
Hipoclorito de Sódio aquoso	RAZOÁVEL	RAZOÁVEL	APLICÁVEL	RAZOÁVEL	APLICÁVEL
Metil Etil Cetona	NÃO APLICÁVEL	APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	ESTÁTICO
Mono Cloro Benzeno	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	APLICÁVEL
Nitrogênio	APLICÁVEL	APLICÁVEL	APLICÁVEL	APLICÁVEL	APLICÁVEL
Óleo Carço de Algodão	APLICÁVEL	ESTÁTICO	ESTÁTICO	APLICÁVEL	APLICÁVEL
Óleo Combustível	APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	RAZOÁVEL	NÃO APLICÁVEL	APLICÁVEL
Óleo de Linhaça	APLICÁVEL	ESTÁTICO	ESTÁTICO	APLICÁVEL	APLICÁVEL
Óleo de Mamona	APLICÁVEL	RAZOÁVEL	APLICÁVEL	APLICÁVEL	APLICÁVEL
Óleo de Milho	APLICÁVEL	ESTÁTICO	ESTÁTICO	APLICÁVEL	APLICÁVEL
Óleo de Transformador	APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	RAZOÁVEL	RAZOÁVEL	APLICÁVEL
Óleo Diesel	APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	ESTÁTICO	NÃO APLICÁVEL	APLICÁVEL

Óleo Hidráulico	APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	RAZOÁVEL	ESTÁTICO	APLICÁVEL
Óleo de Motor	APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	ESTÁTICO	NÃO APLICÁVEL	APLICÁVEL
Óleo Pyranol p/ Transformador	APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	RAZOÁVEL	NÃO APLICÁVEL	APLICÁVEL
Óleo Silicone	APLICÁVEL	APLICÁVEL	APLICÁVEL	ESTÁTICO	APLICÁVEL
Oxigênio Frio	ESTÁTICO	APLICÁVEL	APLICÁVEL	APLICÁVEL	APLICÁVEL
Ozônio	NÃO APLICÁVEL	APLICÁVEL	RAZOÁVEL	APLICÁVEL	APLICÁVEL
Potassa Cáustica aquosa	RAZOÁVEL	APLICÁVEL	RAZOÁVEL	ESTÁTICO	NÃO APLICÁVEL
Shell Alvania - Graxa 2	APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	RAZOÁVEL	RAZOÁVEL	APLICÁVEL
Soda Cáustica	APLICÁVEL	APLICÁVEL	APLICÁVEL	APLICÁVEL	APLICÁVEL
Solução de Sabão	APLICÁVEL	APLICÁVEL	RAZOÁVEL	APLICÁVEL	APLICÁVEL
Tetracloroetileno	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	APLICÁVEL	APLICÁVEL
Texomatic-a-óleo de Transmissão	APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	RAZOÁVEL	RAZOÁVEL	APLICÁVEL
Thinner	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	ESTÁTICO
Tolueno	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	APLICÁVEL
Tricloretileno	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	APLICÁVEL
Verniz	RAZOÁVEL	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	APLICÁVEL
Xilol	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	APLICÁVEL